

Kruszywa do drogownictwa
TAURONIT D



TAURONIT D
0-2 mm

TAURONIT D
0-31,5 mm

Kruszywa do drogownictwa **TAURONIT D**

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

- Gwarancja stałej i stabilnej współpracy
- Atrakcyjne warunki zakupu
- Położenie kopalń w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych
- Odbiory własne lub organizacja dostaw samochodowych oraz kolejowych

TAURONIT D
0-125 mm

Kruszywa do drogownictwa

TAURONIT D

ZASTOSOWANIE:

- do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające
- do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające lub samodzielnie
- do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu,
- do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie
- do niwelacji i makroniwelacji terenów
- do rekultywacji technicznej

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Potwierdzeniem odpowiednich właściwości- fizyko-chemicznych produkowanych kruszyw jest posiadana Krajowa Ocena Techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0447 – Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie – nazwa handlowa „Kruszywo TAURONIT D”

Dużą zaletą kruszyw jest ich podatność na ulepszanie różnego rodzaju spoiwami.

Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Lp.	Właściwości		Jednostka	Wartość
1	Uziarnienie		mm	0-31,5
	-zawartość nadziarna		%	≤ 20
	- przechodzi przez sito 0,063		%	od 0 do 20
2	- stabilność uziarnienia (po 5-cio krotnym zagęszczeniu metodą normalną wg. PN - EN 13286-2:2010)	- krzywej uziarnienia	%	≤ 35
		- wskaźnik piaskowy	%	≥ 35
3	Zawartość składników	- innych (gruz) - drewno	%	≤ 10 ≤ 0,2
4	Zawartość węgla		%	≤ 15
5	Gęstość ziaren 0,063-4mm		Mg/m ³	±0,100
6	- wilgotność optymalna W_{opt}		%	wartość zmienna w KDWU na stronie www.tauron-wydobycie.pl
7	- wilgotność naturalna, w_n		%	≤ $W_{opt} + 2$
8	Zawartość siarczanów (w przeliczeniu na SO ₃)		%	≤ 1,5
9	Stabilność wskaźnika nośności		%	≥ 10
	- wskaźnik nośności bezpośredni - gwarantowany wskaźnik nośności po nasączeniu			≥ 10 (8)
10	- początkowe pęcznienie liniowe po 4 dobach nasączania z obciążeniem 3 kN/m, p ₄		%	≤ 0,5
	- przyrost pęcznienia liniowego po 30 dobach nasączania z obciążeniem 3 kN/m, p ₃₀ -p ₄			≤ 0,1
11	Promieniotwórczość naturalna:	f ₁	Bq/kg	≤ 2
		f ₂		≤ 400

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych dla kruszyw wydobywczych znajdują się na stronie www.tauron-wydobycie.pl

Biurowo Sprzedaży :

Bioeko Grupa
Tauron sp. z o.o.
Oddział Jaworzno
43-603 Jaworzno
ul. Energetyków 15
tel.: 572 886 708
e-mail: UPW@tauron.pl

Źródło pochodzenia:
ZG Janina - Libiąż
ZG Sobieski - Jaworzno

TAURON Wydobywanie S.A.,
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

bioeko.tauron.pl