



TAURONIT H

Kruszywo do budownictwa hydromelioracyjnego

- Gwarancja stabilnej współpracy
- Atrakcyjne warunki zakupu
- Położenie kopalni w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych
- Odbiory własne lub organizacja dostaw samochodowych oraz kolejowych

TAURONIT H



TAURONIT H (0-125 mm)

ZASTOSOWANIE

- do budowli piętrzących,
- do urządzeń melioracji wodnych,
- do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych¹, falochronów i budowli ochrony brzegów morskich).

¹ Wyłączenie nie ma zastosowania w stosunku do wrot przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, które służą wyłącznie regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Krajowa Ocena Techniczna ITP-KOT-2019/0016 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepakowanego „Kruszywo TAURONIT H” – do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym. Data ważności: 25 sierpień 2024.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE KRUSZYWA TAURONIT H				
Lp.	Badana cecha	Jednostka	Metody badań	Zakres
1	Wskaźnik różnoziarnistości	-	PN-B-02481:1998	≥5
2	Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego	Mg/M ³	PN-EN 13286-2:2010	1,65 - 1,9
3	Kąt tarcia wewnętrznego (Is=1,00)	°	PN-B-04481:1988	>30
4	Wskaźnik wodoprzepuszczalności k ₁₀	m/s	PKN-CEN ISO/TS 17892-11	<10 ⁻³
5	Zawartość zanieczyszczeń obcych	%	PN-EN 13242+A1:2010	<0,5
6	Nasiąkliwość:	%	PN-EN 1097-6:2013-11	<10
7	Mrozoodporność	%	PN-EN 1367-1:2007	<74
8	Rozmywalność (rozmałalność) 15 min 30 min	%	PN-G-11010:1993	≤10+/-2 ≤20+/-2
9	Straty prażenia 815°C	%	PN-EN 1744-1+A1:2013-05	≤20+/-2
10	Skład granulometryczny – zawartość frakcji kamienistej – zawartość frakcji żwirowej – zawartość frakcji piaskowej – zawartość frakcji pyłowej i ilowej	%	PN-B-04481:1988	12 - 55 25 - 65 3 - 25 2 - 20
11	Wilgotność naturalna	%	PN-EN 1097-5:2008	7,0 - 16,0
12	Wilgotność optymalna	%	PN-EN 13286-52:2010	8,0 - 15,0



Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych dla kruszyw wydobywczych znajdują się na stronie:
www.tauron-wydobycie.pl/oferta-handlowa/kruszywa-skalne/deklaracje-zgodnosci

Źródło pochodzenia:

Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

ZG Janina - Libiąż
ZG Sobieski - Jaworzno

Biuro sprzedaży:

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Oddział Jaworzno
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno

tel.: 572 886 708
e-mail: UPW@tauron.pl