



TAURONIT B

Kruszywo sztuczne do betonu

- pełnowartościowa alternatywa dla kruszyw naturalnych,
- zastosowanie materiału ogranicza wykorzystanie zasobów nieodnawialnych i wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym,
- wyrób budowlany,
- odbiory własne lub dostawa,
- atrakcyjne warunki handlowe.

Zastosowanie

Kruszywo sztuczne przeznaczone do produkcji betonów o niskiej wytrzymałości, z wykluczeniem stosowania do produkcji betonów przeznaczonych do warstw nawierzchniowych.

Parametry:

Norma: PN-EN 12620:2010

Zasadnicze charakterystyki Tauronit B	Deklarowane właściwości użytkowe
Skład ziarnowy	G _c 90-15; 4/16
Zawartość pyłów	f _{1,5}
Jakość pyłów	npd
Zawartość muszli	npd
Kształt ziaren	Sl ₆₅
Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	Stopień 0
Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie - zawartość humusu	Kruszywo wolne od substancji organicznych
Nasiąkliwość	≤ 8 %
Siarczany rozpuszczalne w kwasie jako SO ₃	AS _{0,2}
Chlorki rozpuszczalne w wodzie jako CL	<0,01%
Zawartość siarki całkowitej jako S	S ₁
Odporność na rozdrabnianie	LA ₅₀
Odporność na ścieranie współczynnik mikro-Devela	M _{DE45}
Odporność na polerowanie	npd
Odporność na ścieranie powierzchniowe	npd
Odporność na abrazję	npd
Zawartość węgla	npd
Stałość objętości- skurcz przy wysychaniu	<0,075%
Gęstość objętościowa ziarn	2,5 +/- 10% Mg/m ³
Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce	2,1 +/- 10% Mg/m ³
Gęstość ziarn nasączonych i osuszonych w suszarce	2,2 +/- 10% Mg/m ³
Gęstość nasypowa	1,1 +/- 10% Mg/m ³
Mrozoodporność	F ₇
Substancje niebezpieczne	Kruszywo nie jest klasyfikowane jako substancja niebezpieczna zgodnie z kryteriami Rozporządzenia (WE) 1272/2008, zostało zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 REACH oraz posiada Kartę Informacyjną Substancji.

Dostępne dokumenty odniesienia dla Kruszywa TAURONIT B:

- Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych,
- Karta Informacyjna Substancji,
- Raport Bezpieczeństw Chemicznego.

Biuro Handlu UPS/UPW:

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 15

e-mail: UPS@tauron.pl
bioeko.tauron.pl

