

Kruszywo do betonu
TAURONIT B



Kruszywo do betonu **TAURONIT B**

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

- Gwarancja stałej i stabilnej współpracy
- Atrakcyjna cena
- Lokalizacja El. Łagisza
- Odbiory własne, organizacja dostaw samochodowych pod wskazany adres

bioeko.tauron.pl

Kruszywo do betonu TAURONIT B

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo może być stosowane do betonów niskiej klasy, nie należy stosować do warstw nawierzchniowych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Norma: PN-EN 12620:2002

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe
Skład ziarnowy	G_c 90-15
Zawartość pyłów	$f_{1,5}$
Kształt ziaren	SI_{40}
Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	Stopień 0
Składniki które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie -zawartość humusu	Kruszywo wolne od substancji organicznych
Nasiąkliwość	$\leq 7,5 \%$
Siarczany rozpuszczalne w kwasie jako SO_3	$AS_{0,2}$
Chlorki rozpuszczalne w wodzie jako CL	$<0,01\%$
Zawartość siarki całkowitej jako S	S_1
Odporność na rozdrabnianie	LA_{50}
Odporność na ścieranie współczynnik mikro-Devela	$M_{DE} 35$
Stałość objętości- skurcz przy wysychaniu	$<0,075\%$
Gęstość objętościowa ziarn Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce Gęstość ziarn nasączonych i osuszonych w suszarce	2,5 +/- 10% Mg/m^3 2,1 +/- 10% Mg/m^3 2,2 +/- 10% Mg/m^3
Gęstość nasypowa	1,1 +/- 10% Mg/m^3
Mrozoodporność	F_4
Substancje niebezpieczne	Kruszywo nie jest klasyfikowane jako substancja niebezpieczna zgodnie z kryteriami Rozporządzenia (WE) 1272/2008, został zarejestrowany w ECHA zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 REACH, nr 01-2119 484641-35-0020 oraz posiada Kartę Informacyjną Substancji „Popioły fluidalne denne i lotne”.

Źródło pochodzenia:

TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno

El. Łagisza

Biuro Sprzedaży :

Bioeko Grupa
Tauron sp. z o.o.
Oddział Jaworzno
43-603 Jaworzno
ul. Energetyków 15
tel.: 572 886 708
e-mail: UPS@tauron.pl

bioeko.tauron.pl