

KRUSZYWA PKW



KRUSZYWO 0-31,5 mm

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

- Gwarancja stałej i stabilnej współpracy
- Atrakcyjne warunki zakupu
- Położenie kopalń w niedalekiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych
- Odbiory własne lub organizacja dostaw samochodowych oraz kolejowych

bioeko.tauron.pl

Kruszywo 0 - 31,5 mm

ZASTOSOWANIE:

- do budowy warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998
- do warstw nasypów jako materiał doziarniający według wymagań PN-S-02205:1998
- do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie
- do niwelacji i makroniwelacji terenów
- do rekultywacji technicznej

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Potwierdzeniem odpowiednich właściwości fizyko-chemicznych produkowanych kruszyw jest posiadanie od 2010 roku Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2010-03-2576/2, wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Dużą zaletą kruszyw jest ich podatność na ulepszanie różnego rodzaju spoiwami.

Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Lp.	Właściwości		Jednostka	Wartość
1	Uziarnienie		mm	0-31,5
	-zawartość nadziarna		%	≤ 20
	- przechodzi przez sito 0,063		%	od 0 do 20
2	- stabilność uziarnienia (po 5-cio krotnym zagęszczeniu metodą normalną wg. PN - EN 13286-2:2010)	- krzywej uziarnienia	%	≤ 35
		- wskaźnik piaszkowy	%	≥ 35
3	Zawartość składników	- innych (gruz) - drewno	%	≤ 10 ≤ 0,2
4	Zawartość węgla		%	≤ 15
5	Gęstość ziaren 0,063-4mm		Mg/m ³	±0,100
6	- wilgotność optymalna W_{opt}		%	wartość zmienna w KDWU na stronie www.tauron-wydobycie.pl
7	- wilgotność naturalna, w_n		%	≤ $W_{opt} + 2$
8	Zawartość siarczanów (w przeliczeniu na SO ₃)		%	≤ 1,5
9	Stabilność wskaźnika nośności		%	≥ 10 ≥ 10 (8)
	- wskaźnik nośności bezpośredni			
	- gwarantowany wskaźnik nośności po nasączeniu			
10	- początkowe pęcznienie liniowe po 4 dobach nasączenia z obciążeniem 3 kN/m, p ₄		%	≤ 0,5
	- przyrost pęcznienia liniowego po 30 dobach nasączenia z obciążeniem 3 kN/m, p ₃₀ -p ₄			≤ 0,1
11	Promieniotwórczość naturalna:	f ₁	Bq/kg	≤ 2
		f ₂		≤ 400

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych dla kruszyw wydobywczych znajdują się na stronie www.tauron-wydobycie.pl

TAURON Wydobywanie S.A.,
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

Źródło pochodzenia:
ZG Janina - Libiąż
ZG Sobieski - Jaworzno

Biuro Sprzedaży :

Bioeko Grupa
Tauron sp. z o.o.
Oddział Jaworzno
43-603 Jaworzno
ul. Energetyków 15
tel.: 572 886 708
e-mail: UPW@tauron.pl

bioeko.tauron.pl